



Zubehör

climowool

Produktdatenblatt

climoplus UDB-A SK Unterdeckbahn

climowool UDB-A SK ist die diffusionsoffene, hochbeständige Unterdeck-, Unterspan- und Schalungsbahn mit Selbstklebestreifen für die Anwendung im Bereich von Zwischensparrendämmung und hinterlüfteten Fassaden. Auch als Behelfsdeckung mit climowool Nageldichtband geeignet.

Material

PES-Vlies mit einer innovativen, langlebigen Polyurethan-Beschichtung, Recyclebar und ökologisch unbedenklich, Unempfindlich gegenüber z.B. Holzschutzmitteln und anderen Tensiden



Verarbeitungshilfe

Aufgedruckte Schneide- und Verlegemarkierungen

Anwendungsgebiet

Unterdeck-/ Untersparrenbahn bzw. Schalungsbahn UDBA gem. ZVDH

Technische Eigenschaften	Daten	Norm
Temperaturbeständigkeit	- 40 bis + 80 °C	
Lichtbeständigkeit	3 Monate UV-Beständigkeit	

Mechanische Eigenschaften (Tol.+/- 10%)	Daten		Norm
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft	längs	300 N/ 5 cm	DIN EN 12311-1
	quer	350 N/ 5 cm	DIN EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft	längs	40%	DIN EN 12311-1
	quer	50%	DIN EN 12311-1
Weiterreißfestigkeit	längs	200 N	DIN EN 12310-1
	quer	200 N	DIN EN 12310-1
Brandverhalten		Euro-Klasse E	DIN 13501-1

Diffusionseigenschaften	Daten	Norm
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	0,15 m	DIN EN 12572 C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	DIN EN 1928

Maßangaben	
Breite [m]	1,5
Länge [m]	50
Fläche [m ²]	75
Flächengewicht [g/m ²]	220

Hinweise

Selbstklebenart längseitig.

Stand: Juli 2015

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

climowool GmbH - Weststraße 1 - 06406 Bernburg - Telefon: (03471) 36 45 240 - Telefax: (03471) 36 45 293 - www.climowool.com