PRODUKTDATENBLATT





climowool DF-RF2/HV Renofilz 035

Hydrophobierter diffusionsoffener Dämmfilz mit einseitig aufkaschiertem fadenverstärktem Glasvlies, für die Schall- und Wärmedämmung einer zu Wartungszwecken begehbaren obersten Geschossdecke sowie für die energetische Sanierung des Steildachs von außen.

Material

Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13162

MW-EN 13162-T2-AFr5



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

| DZ | Dach Decke | Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken | DAD dk | Dach Decke | Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen, keine Druckbelastbarkeit |
|----|---------------|--|--------|---------------|--|
|----|---------------|--|--------|---------------|--|

| Technische Eigenschaften | Daten | Einheit | Norm | | |
|--|-----------|--------------|--------------|--|--|
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ _D | 0,034 | W/(mK) | DIN EN 13162 | | |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ | 0,035 | W/(mK) | DIN 4108-4 | | |
| Wärmeleitfähigkeitsstufe WLS | 035 | - | - | | |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | ~ 1 | - | DIN EN 12086 | | |
| Spezifische Wärmekapazität c | 0,84 | kJ/(kg-K) | - | | |
| Temperaturbeständigkeit | 150 | °C | - | | |
| Strömungswiderstand AFr | ≥ 5 | kPa*s/m² | DIN EN 29053 | | |
| Europäische Klasse des Brandverhaltens | A1 (nicht | DIN EN 13501 | | | |

Maßangaben

| 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|---|
| 6.000 | 4.500 | 4.000 | 3.500 | 3.200 | 2.800 | 2.600 | 2.300 |
| 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1 | | | | | | | |
| 7,2 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,84 | 3,36 | 3,12 | 2,76 |
| 24 | | | | | | | |
| 172,8 | 129,6 | 115,2 | 100,8 | 92,16 | 80,64 | 74,88 | 66,24 |
| | 6.000 1.200 7,2 | 6.000 4.500 1.200 1.200 7,2 5,4 | 6.000 4.500 4.000 1.200 1.200 1.200 7,2 5,4 4,8 | 6.000 4.500 4.000 3.500 1.200 1.200 1.200 1.200 7,2 5,4 4,8 4,2 2 | 6.000 4.500 4.000 3.500 3.200 1.200 1.200 1.200 1.200 7,2 5,4 4,8 4,2 3,84 24 | 6.000 4.500 4.000 3.500 3.200 2.800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 7,2 5,4 4,8 4,2 3,84 3,36 24 | 6.000 4.500 4.000 3.500 3.200 2.800 2.600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 7,2 5,4 4,8 4,2 3,84 3,36 3,12 24 |

Verfügbare Dämmstoffstärken entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Hinweis

Weitere Dicken auf Anfrage. Zu berücksichtigen ist die Dickentoleranz nach DIN EN 13162 (T2) von -5 % oder -5 mm^a bzw. +15 % oder +15 mm^b.

Stand: September 2025

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Verfügbarkeit vorbehaltlich des aktuellen Produktprogramms.

climowool GmbH · Weststraße 1 · 06406 Bernburg · Telefon: (03471) 36 45 240 · E-Mail: service@climowool.com · www.climowool.com

^a Der größere numerische Wert ist maßgebend. ^b Der kleinere numerische Wert ist maßgebend.